

## DESCRIÇÃO

MASSA ACRÍLICA PU é um revestimento de preparação à base de poliuretano, desenvolvido para regularização, correção de pequenas imperfeições e uniformização de superfícies em fachadas. Sua tecnologia proporciona excelente aderência, trabalhabilidade e nivelamento, contribuindo para um acabamento uniforme e de maior qualidade. Integra o Sistema Profissional de Fachada MASSAS PU, preparando a superfície para as etapas subsequentes de selagem e pintura.



## INDICAÇÃO

Indicada para aplicação em reboco, concreto e fibrocimento, em superfícies externas, conforme as condições de preparação e aplicação especificadas neste boletim técnico. A Massa Acrílica PU integra o Sistema Profissional de Fachada MASSAS PU, contribuindo para a regularização e uniformização do substrato antes das etapas subsequentes do sistema.

Para utilização sobre outros substratos, consulte o SAC MASSAS PU — [comercial@massaspu.com](mailto:comercial@massaspu.com)

## CORES

Disponível na cor branca.

## PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Ótimo Nivelamento
- Fácil de Aplicar
- Exterior

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| NATUREZA QUÍMICA            |                                                                                                                                                                                                                                                     | Água, resina acrílica modificada, polímero poliuretânico em dispersão aquosa, cargas minerais inertes, aditivos reológicos, umectantes, antiespumantes, conservantes e pigmentos. |                   |
| CLASSIFICAÇÃO:              | Atende à ABNT NBR 11702                                                                                                                                                                                                                             | TIPO:                                                                                                                                                                             | 4.7.1             |
| SÓLIDOS POR PESO:           | 67 - 70%                                                                                                                                                                                                                                            | VOC:                                                                                                                                                                              | 12,0 - 14,0 g/L   |
| SÓLIDOS POR VOLUME:         | 46 - 48%                                                                                                                                                                                                                                            | pH:                                                                                                                                                                               | 8,5 - 9,5         |
| CONSISTÊNCIA:               | 6,5 - 7,0 cm                                                                                                                                                                                                                                        | DENSIDADE:                                                                                                                                                                        | 1,65 - 1,75 g/cm³ |
| RENDIMENTO                  | Até 75 m² por embalagem de 26kg, por demão.<br>O rendimento pode variar de acordo com a rugosidade, absorção, regularidade do substrato, espessura aplicada, método de aplicação e condições ambientais.                                            |                                                                                                                                                                                   |                   |
| NOTA:                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | rendimento conforme a ABNT NBR 14942                                                                                                                                              |                   |
| TOQUE:                      | 1 hora                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                   |                   |
| SECAGEM:                    | 3 a 7 horas                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                   |
| CURA FINAL:                 | em até 24 horas                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                   |
| CARACTERÍSTICA TECNOLÓGICA: | A adição do polímero poliuretânico em dispersão aquosa foi incorporada ao sistema com o objetivo de elevar o desempenho da matriz polimérica, contribuindo para a formação de um filme mais resistente e estável após seu completo desenvolvimento. |                                                                                                                                                                                   |                   |

## SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICAÇÃO DE APLICAÇÃO:</b>                                                                              | Reboco, concreto e fibrocimento, conforme as especificações descritas a seguir. Para outras superfícies, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) MASSAS PU.                                                                                                   |
| <b>PREPARAÇÃO: NORMA ANBT NBR 13.245</b>                                                                    | Qualquer que seja a superfície a ser pintada, ela deve ser porosa, estar limpa, seca, lixada e isenta de partículas soltas, fungos, algas, gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó e brilho.                                                                                           |
| <b>REBOCO/ CONCRETO/ FIBROCIMENTO NOVO:</b>                                                                 | Aguarde a secagem e a cura completas por, no mínimo, 30 dias. Lixe a superfície e elimine o pó com um pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO PU - MASSAS PU.                                                                                                      |
| <b>SUPERFÍCIES COM FUNGOS OU BOLOR:</b>                                                                     | Remova utilizando uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e enxágue bem. Se necessário, repita o processo. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura.                                                                              |
| <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, PINTURA VELHA CALCINADA, SUPERFÍCIES COM PARTÍCULAS SOLTAS E/OU MAL ADERIDAS:</b> | Raspe e/ou lixe a superfície e trate com FUNDO DEEPPRIMER PU - MASSAS PU (base d'água).                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ACABAMENTOS RECOMENDADOS:</b>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preparação / Selamento:</b> Selador Acrílico PU</li> <li>• <b>Nivelamento de Superfície:</b> Grafiato Hydro PU / Textura Shield Lisa PU</li> <li>• <b>Acabamento:</b> Tinta Acrílica Premium PU / Tinta Metalatex PU (Hidrorrepelente)</li> </ul> |

## ACABAMENTOS RECOMENDADOS:

### MÉTODO DE APLICAÇÃO:

1. Aplique MP Massa Acrílica PU em camadas finas, até obter o nivelamento desejado, evitando repasses excessivos.
2. Não aplicar em áreas molháveis ou com presença de umidade para evitar aparecimento de bolhas.
3. Após lixamento, antes de aplicar a tinta de acabamento remover todo o pó da superfície.
4. Imperfeições mais profundas deverão ser corrigidas antes, com argamassa, para evitar fissuras/trincamentos por excesso de camada.
5. Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C. Evite aplicar em dias chuvosos, com corrente de ar intensa, com umidade relativa do ar superior a 90% ou quando a superfície estiver muito quente.

### RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

## ACABAMENTOS RECOMENDADOS:

### QUALIDADE

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

## REVISÃO

NOV/2025