

DESCRIÇÃO

Selador de alto desempenho à base de resina acrílica modificada associada a polímero poliuretânico (PU) em dispersão aquosa, desenvolvido para preparar, uniformizar e reduzir a absorção de superfícies minerais antes da aplicação de massas, texturas e tintas de acabamento.

Sua tecnologia combina uma matriz acrílica de alta qualidade com polímero poliuretânico, buscando proporcionar excelente aderência entre camadas, uniformidade de absorção e maior estabilidade do sistema de pintura após a formação e desenvolvimento do filme.



INDICAÇÃO

Reboco, concreto, fibrocimento, argamassas em geral, superfícies minerais porosas, áreas internas e externas.

CORES

Disponível na cor branca.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Uniformiza a absorção da superfície
- Aumenta a aderência entre as camadas
- Melhora o rendimento das tintas e o acabamento
- Maior resistência e durabilidade com tecnologia de polímero poliuretânico
- Indicado para sistemas de fachada
- Uso interno e externo

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

NATUREZA QUÍMICA	Água, dispersão polimérica acrílico-poliuretânica, pigmentos e cargas minerais inertes, aditivos reológicos, dispersantes, antiespumantes, coalescentes e agentes de proteção microbiológica.		
CLASSIFICAÇÃO:	Atende à ABNT NBR 11702	TIPO:	4.1.2.5
SÓLIDOS POR PESO:	50–54%	VOC:	≤ 5 g/L
SÓLIDOS POR VOLUME:	30–33%	pH:	9,00 - 9,50
VISCOSIDADE:	85–100 KU	PESO ESPECÍFICO:	1,38–1,44 g/cm³
RENDIMENTO TEÓRICO:	Até 90–120 m² por embalagem de 18 L, por demão. Produto pronto para uso, não requer diluição. O rendimento efetivo pode variar conforme as características e condições do substrato, incluindo porosidade, absorção, rugosidade e regularidade da superfície, além da espessura da película, método de aplicação e condições ambientais.		
NOTA:		rendimento conforme a ABNT NBR 14942	
TOQUE:	30 minutos		
SECAGEM:	3 a 7 horas		
CURA FINAL:	em até 12 horas		

SISTEMA DE PINTURA RECOMENDADO

INDICAÇÃO DE APLICAÇÃO:

Indicado para aplicação em reboco, concreto, fibrocimento e argamassas em geral, em áreas externas e internas.

PREPARAÇÃO: NORMA ANBT NBR 13.245

Qualquer que seja a superfície a ser pintada, ela deverá estar sempre porosa, limpa, seca, lixada, isenta de partículas soltas, fungos e algas, e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, etc.

REBOCO/ CONCRETO/ FIBROCIMENTO NOVO:

Aguarde secagem e cura completa por no mínimo 30 dias. Lixe e elimine o pó com pano úmido. Após esta etapa, aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO PU - MASSAS PU.

SUPERFÍCIES COM FUNGOS OU BOLOR:

Remova utilizando uma mistura de água sanitária e água limpa em partes iguais. Deixe agir por 30 minutos e enxágue bem. Se necessário, repita o processo. Aguarde a secagem completa antes de iniciar a pintura.

REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, PINTURA VELHA CALCINADA, SUPERFÍCIES COM PARTÍCULAS SOLTAS E/OU MAL ADERIDAS:

Raspe e/ou lixe a superfície e trate com FUNDO DEEPPRIMER PU - MASSAS PU (base d'água).

ACABAMENTOS RECOMENDADOS:

- **Correção:** Massa Acrílica PU
- **Nivelamento de Superfície:** Grafiato Hydro PU / Textura Shield Lisa PU
- **Acabamento:** Tinta Acrílica Premium PU / Tinta Metalatex PU (Hidrorrepelente)

APLICAÇÃO/UTILIZAÇÃO

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- 1 - Aplique o produto sempre em camadas finas.
- 2 - Aplique com temperatura ambiente entre 10 °C e 40 °C.
- 3 - Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfície quente, com corrente de ar intensa ou com umidade relativa do ar superior a 90 %.

RECOMENDAÇÕES:

1. Manter o produto em sua embalagem original, não misturar com outros produtos, não ingerir;
2. Transporte o produto com a tampa para cima, na posição vertical e preso para não tombar;
3. Manuseie, prepare e aplique o produto utilizando equipamentos de proteção individual em perfeito estado.
4. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;
5. Mantenha esta embalagem fechada, CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;
6. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
7. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

PRECAUÇÕES:

QUALIDADE

Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Conserve a nota fiscal e o número do lote do produto para verificação de eventual desconformidade técnica.

REVISÃO

NOV/2025